

INDURENTE

Rev. 1 del 19_12_24

Descrizione generale

INDURENTE AFON CASA, per AFONTERMO® IL NANOCAPPOTTO®.

Fornitura

Flaconi da 0.5 lt

Modalità di impiego

Inserire il contenuto del flacone da 0.5 lt di indurente all'interno del secchio di **AFONTERMO** e mantecare il prodotto con frusta elettrica.

Avvertenze

- Utilizzare il prodotto nello stato originale senza aggiunte di materiali estranei;
- Utilizzare il prodotto così come confezionato senza diluizione.

Conservazione

Teme il gelo. Il materiale se immagazzinato in locali adeguati, nella confezione originale, ha una durata di 12 mesi.

Dati tecnici

Proprietà	Min	Max	Valore
Densità Bè	34,5	36	35,1
Secco %	33,2	34,7	34,16
SiO ₂ %	23	24,9	23,04
K ₂ O %	9,9	10,9	10,04
Rapporto Ponderale	2,1	2,35	2,24
Rapporto Molare	3,28	3,68	3,50
Viscosità a 20 ° c (cps)	50	120	100
Peso Specifico g/cm ³	1,31	1,335	1,321
Cloruri %		0,1	
pH	11,5	14	11,5